

Образцы изотактического полипропилена массой 5 г нагревали и охлаждали при температуре от 40 до 200 °С способом многократного термоциклирования.

Установлено, с увеличением времени  $t_i$  изотермической выдержки переохлажденного ниже температуры плавления  $T_L$  полипропилена соответственно возрастает время  $\tau_i$  плавления. Степень кристалличности  $\alpha$  находили из соотношения  $\alpha = \tau_i / \tau_{\max}$ , где  $\tau_{\max}$  – время плавления полностью закристаллизованного образца.

Используя формулу Аврами-Колмогорова в виде

$$\alpha = \tau_i / \tau_{\max} = 1 - \exp(-zt^n),$$

путем двойного логарифмирования и построения графиков зависимости  $\lg[-\ln(1 - \tau_i / \tau_{\max})]$  от  $\ln t$  получили значения постоянной  $z$  и показателя Аврами  $n$ .

По графикам зависимости  $\ln z$  от “обратной” температуры  $10^3/T$  вычислена энергия активации кристаллизации  $u$ , которая для полипропилена оказалась равной 0,32 эВ, что значительно меньше энергии разрыва ковалентных связей вдоль цепи  $[-CH(CH_3) - CH_2 -]_n$ .

Полученные данные свидетельствуют об эффективности механизма кристаллизации полипропилена по принципу складывания макромолекул.

Получено 28.01.2000

© Александров В.Д., Баранников А.А.,  
Фролова С.А., Добрица Н.В., Малиновская Н.Е., 2000

УДК 678.026:535.23

О.А.МУРАЕВА

Харьковская государственная академия городского хозяйства

## О ВЛИЯНИИ РАДИАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПЛЕНОК ПЭТФ И ПМ

Рассматривается влияние радиации на механическую прочность полимерных пленок.

В последние десятилетия области применения полимеров в технике и строительстве расширяются. Это обусловлено, с одной стороны, быстрым прогрессом в развитии полимерной химии и технологий, а с другой, – возрастающими требованиями различных отраслей промышленности и энергетики. Кроме того, появление новых мощных

источников излучения требует осуществления исследований радиационной устойчивости имеющихся и новых полимерных материалов.

Целью настоящей работы является определение влияния различных видов ионизирующих облучений на механическую прочность промышленных металлизированных и неметаллизированных полимеров на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полиамидов (ПМ), которые широко применяются в качестве электроизоляционных материалов, кабелей, проводов и т.д.

Облучение пленок осуществляли потоком быстрых электронов энергией 2 МэВ (дозы  $10^{10}$ - $10^{15}$  электр./см<sup>2</sup>), а также неоднородными быстрыми электронами при использовании экранов разной конфигурации.

Исследование механических свойств пленок до и после облучения проводили на приборе ПМС-1, позволяющем определять деформацию ( $\varepsilon$ ), предел прочности ( $G$ ) и модуль упругости ( $E$ ).

Были выполнены оптические исследования полимерных пленок до и после облучения: изучены спектры пропускания в видимой и ближней ультрафиолетовой областях спектра (спектрофотометр Specord), а также инфракрасные спектры (IR-20).

Получены следующие результаты:

1. При малых толщинах ( $< 12$  мкм) для пленок ПМ металлизация практически в два раза усиливает прочностные свойства, а при больших толщинах ( $\sim 20$  мкм) – не влияет на механическую прочность полимера.

2. Для пленок ПЭТФ металлизация не приводит к изменению прочностных свойств ни при каких толщинах.

3. Параметры  $\varepsilon, G, E$  для пленок ПЭТФ (металлизированных и неметаллизированных) в 1,5-2 раза превышают параметры пленок ПМ при тех же толщинах.

4. Облучение ионизирующими излучениями (электронами, ионами аргона) не влияет на механическую прочность полимеров (металлизированных и неметаллизированных).

Таким образом, с учетом действия изученных радиационных излучений можно рекомендовать использовать пленки ПЭТФ, имеющие высокую радиационную устойчивость и большую механическую прочность в условиях жестких облучений и высоких температур.

Получено 27.01.2000

© Мураева О.А., 2000