

роткого замыкания проводили на потенциостатах П-5827 и П-5827 М и на амперметрах М-254, М-2038 и М-95 соответственно. Емкостно-оммические измерения осуществляли с помощью моста переменного тока Р-568 в цилиндрической ячейке с 3% раствором хлористого, куда погружали рабочий электрод из Ст. 3, защищенный лакокрасочным покрытием и вспомогательный электрод из платиновой проволоки. Измерения выполнены при температуре 18°C и частоте 1 кГц.

Лабораторные исследования защитных покрытий, предназначенных для эксплуатации в атмосфере коксохимического производства, при экспозиции в воде в течение двух месяцев остались без изменений, кроме систем: ППБО – 95 ч, ХСПЭ – 5 ч с отвердителем и ППБО – 60 ч, ХСПЭ – 20 ч с отвердителем, СИС – 20 ч с толщинами 120-130 мкм, претерпевших соответственно потемнение и изменение цвета.

Системы ПСХ-ЛС – 70 ч и ППБО – 30 ч, ПАК-4 – 15 ч и ПСХ-ЛС – 80 ч, ППБО – 20 ч, ПАК-4 – 15 ч остались также без изменения в течение двух месяцев и в модельном растворе (состав его приведен выше). Системы ХСПЭ – 5 ч, ППБО – 95 ч, ПАК-4 – 15 ч: ППБО – 60 ч, ХСПЭ – 20 ч, СИС – 20 ч имеют сыпь на 50 % поверхности и точки коррозии у отверстий соответственно. Защитные пятислойные покрытия, полученные из композиций, при температуре 15-20°C, включающих эпоксидную смолу ЭД-20 и ППБО в соотношении 60:40 с добавкой 15% ПАК-4 после испытаний в камере искусственной погоды не имеет изменений кроме цвета (осветление).

Из полученных результатов следует, что лучшими исследованными защитными покрытиями являются эпоксидные, перхлорвиниловые и стандартная системы. Менее долговечной является система покрытий с 80% ППБО и 20% ХСПЭ. Таким образом, эпоксидные и перхлорвиниловые полимерные композиции являются вполне приемлемыми вариантами защитных покрытий, которые, обладая наибольшей стойкостью, будут обеспечивать долгосрочную защиту металла в конструкциях и оборудовании, эксплуатирующихся в атмосферных условиях коксохимического производства.

## СОСТАВЫ УЛУЧШЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ

**Золотов С.М., канд. техн. наук**

*Харьковская национальная академия городского хозяйства*

*61002, Украина, г.Харьков, ул. Революции, 12*

*E-mail: zolotov@ksame.kharkov.ua*

Разработка и внедрение рациональных методов строительства и реконструкции зданий и сооружений способствует повышению производительности труда, экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов, а также сокращению ручного труда в строительстве.

Одним из таких методов является применение клеев в строительном производстве. Использование клеев позволяет снизить сроки строительства и

реконструкции промышленных, гражданских зданий и сооружений, уменьшить их материалоемкость и трудоемкость. Для реконструкции и ремонта некоторых зданий и сооружений применение kleев иногда является единственным способом выполнения работ.

Каждая тонна kleев высвобождает 4,5-10 т металла. Удельная трудоемкость kleевых соединений в 1,5-3 раза меньше, чем традиционных (сварных, болтовых и т.п.). Это позволяет получить на 1 т kleев от 700 до 1500 чел.-дней экономии трудозатрат. Применение kleев дает возможность механизировать ряд процессов в строительстве. Например, использование эпоксидных, силоксановых и акриловых kleев для установки 1000 анкерных болтов сокращает расход стали на 3,5-5 т (болты диаметром 24 мм), дает возможность механизировать процессы создания скважин под болты в бетоне и приготовления kleя.

Исследованиями, посвященными созданию и модернизации полимерных kleев и соединений на их основе, занимались научные организации Украины, Российской Федерации и др. зарубежных стран. В результате этого разработаны полимерные kleи и на их основе конструкции kleевых соединений бетонов (старого со старым, старого с новым), kleевой анкеровки арматурных стержней и анкерных болтов, приклейки крепежных узлов оборудования и инженерных коммуникаций.

Достаточно глубоко изучены когезионные и адгезионные свойства различных kleев, а также их физико-химические свойства. Разработаны рекомендации по использованию предлагаемых kleев для соответствующих строительных конструкций. Однако эти исследования касаются kleев на основе эпоксидных смол.

Для создания kleевых соединений строительных конструкций в Харьковской национальной академии городского хозяйства при участии автора разработаны составы акриловых kleев. Компоненты их изготавливаются в Украине. Kleи эти значительно дешевле эпоксидных и др. полимерных kleев. Акриловые kleи малокомпонентны, просты и надежны в приготовлении, менее токсичны, их можно приготовить непосредственно на месте производства работ. Когезионная и адгезионная прочность акриловых kleев не ниже эпоксидных.

В этих акриловых kleях было использовано связующее в виде акриловой самотвердеющей пластмассы ACT-T. Это значительно суживало их применение, особенно при температуре среды выше 50<sup>0</sup>C. Кроме того, когезионная и адгезионная их прочности имели значения, не позволяющие экономить материалы строительных конструкций: бетон, металл и т.п.

Анализ свойств и опыт применения акриловых kleев ранее позволил создать улучшенные составы акриловых kleев с повышенными адгезионными и когезионными свойствами, термостойкостью для надежного и экономичного соединения бетонных и железобетонных конструкций, крепления оборудования и строительных конструкций анкерными болтами и арматурными выпусками, заделанными в бетон. Названные конструкции эксплуатируются при температуре окружающей среды до 130<sup>0</sup>C (таблица).

## Составы улучшенных акриловых kleев

Составы улучшенных акриловых kleев																		
Теплостойкость																		
Адгезия																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20	20	0,5	0,5	11	43	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	24	24	0,5	0,4	-	47,6	1	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
3	20-30	20-30	0,5-1,0	0,3-0,5	-	-	2,4	рента	-	4-6	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20	14	0,5	0,3	8	49,2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
5	20	15	0,5	0,3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	15	42,2	-	-	-
6	20	14	0,5	0,3	-	54,2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	7	-	-
7	20	15	0,5	0,5	-	55	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-
Копезия																		
8	20-30	20-25	0,5-1	0,3-0,5	-	-	2,4	7-10	рента	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20	16	0,5	0,3	-	56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	20	20	0,5	0,3	-	-	5	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11	20	15	0,5	0,3	6	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20	15	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	5	3	56,2	-	-	-	-	-
13	20	20	0,5	0,5	6	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20	17	0,5	0,3	8	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
15	20	12	0,5	0,3	6	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-
16	20	15	0,5	0,3	8	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-
17	20	20	0,5	0,3	11	43,2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	20	15	0,5	0,3	8	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
19	20	20	0,5	0,3	-	-	2	-	53,2	-	-	-	-	-	4	-	-	-

В результате экспериментов были определены физико-механические и деформационные свойства kleев и характер их разрушения при кратковременном нагружении и различных видах нагрузок (сжатие, изгиб, сдвиг, растяжение). Было также установлено влияние на прочность и деформативность акриловых kleев длительных и динамических нагрузений.

Экспериментально были определены влияние количества и вида наполнителей и добавок на адгезионную прочность акриловых kleев, а также влияние на наполняемость kleев состава связующего, вида и количества наполнителя и добавок. Были также определены факторы, влияющие на технологические свойства акриловых kleев (вязкость, жизнеспособность и время отверждения).

При разработке улучшенных составов акрилового kleя основой связующего был принят порошкообразный полимер, представляющий собой суспензионный полиметилметакрилат, содержащий инициатор 2,0% пероксида бензоила. Жидкая мономерная часть состоит из метилметакрилата, дополнительно содержащая активатор отверждения (3,0% диметиланалина) и ингибитор (0,02% гидрохинол). В качестве наполнителя принимался кварцевый песок модулем 0,14...0,63 мм, а также отходы металлургического и литьевого производства. В качестве добавок использовались поливинилхлоридная хлорированная смола, стирольно-инденоная смола, оксид цинка, глицерилметакрилат и др. (таблица).

Разработанные составы акриловых kleев были разбиты на три группы (таблица).

Первая группа имеет повышенную адгезионную прочность, вторая – адгезионную и третья обладает повышенной теплостойкостью.

## **ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ АРМЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕННЯ КОЛІСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ**

**Жданюк В.К., д-р техн. наук, проф.**

*Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
61002, Україна, м.Харків, вул. Петровського, 25*

*E-mail: zhdanuk@khadi.kharkov.ua*

**Гамеляк І.П., д-р техн. наук, Циркунова К.В., канд. техн. наук**

*Національний транспортний університет  
01010, Україна, м.Київ, вул. Суворова, 1*

В процесі експлуатації на поверхні асфальтобетонного покриття дорожнього одягу можливе утворення деформацій різної форми, у тому числі колії. На кожній смузі руху можуть утворитися одна або дві колії (зовнішня, розташована в смузі накату справа за напрямом руху, а внутрішня, розташована зліва в смузі накату за напрямом руху (рис.)). Накопичення залишкових де-