

Полученные кремнийсодержащие продукты могут быть использованы в составе прессмасс для изготовления плитных материалов различного назначения.

1. Покровская Е. Н., Котенова И. В. Гидрофобизация древесных материалов фосфор- и кремнийорганическими соединениями // Строительные материалы. – 2003. – № 5. – С. 40 – 41.
2. Сергеева В. Н., Тельшева Г. М., Панкова Р. Е., Лебедева Г. Н. Кремнийорганические производные лигнина. I. Модификация лигнина органозамещенными хлорсиланами // Химия древесины. – 1977. – №1. – С. 83 – 86.
3. Тельшева Г. М., Панкова Р. Е., Сергеева В. Н. Кремнийорганические производные лигнина. II. Взаимодействие лигнина с метилвинилдихлорсиланом // Химия древесины. – 1986. – №4. – С. 73 – 78.
4. Schneider M. H., Brebner K. J. Wood – polymer combinations. The chemical modification of wood by alkoxysilane coupling agents // Wood Sci. and Technol. – 1985. – Vol. 19, N 1. – P. 67 – 73.
5. Сергеева В. Н., Иванов А. А., Панкова Р. Е., Тельшева Г. М. Кремнийорганические производные лигнина. 5. Исследование механизма силилирования гексаметилдисилазаном мономерных соединений фенольного типа и лигнина // Химия древесины. – 1979. – №2. – С. 29 – 34.
6. Brebner K. J., Schneider M. H. Wood– polymer combinations. Boudling of alkoxysilane coupling agents to wood // Wood Sci. and Technol. – 1985. – Vol. 19, N 1. – P. 75 – 81.
7. Комарова Н.Г., Новикова О.В., Чернов М. П. Силилирование лигноцеллюлозных материалов // Ползуновский вестник. – 2006.— Вып. 2. — Ч. 1. — С.136-141.
8. Комарова Н.Г., Ширяев Д.В. Изучение процесса модифицирования коры березы кремнийорганическими соединениями // Ползуновский вестник. – 2008. – № 3. – С. 285-289.
9. Комарова Н.Г., Гордеева Е.С. Изучение процесса силилирования древесины березы // Ползуновский вестник. – 2008. – № 3. – С.295-298.
10. Комарова Н.Г., Забродина И.В. Модифицирование промышленных отходов древесины сосны дихлордиметилсиланом // Ползуновский вестник. – 2009. – № 3. – С. 304-307.

## **СИНТЕЗ $\epsilon$ -АМИНОКАПРОНАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ**

**Коньшин В.В., канд. хим. наук, Ермоленко В.Н., Ефрюшин Д.Д.**  
*ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»*

*656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46*  
*E-mail: v-konshin@mail.ru*


Сложные эфиры  $\epsilon$ -аминокапроновой кислоты ( $\epsilon$ -АКК) (например, с глицерином) широко применяются в качестве компонента мазей для смягчения кожи, а также замедляют распад лекарственной субстанции. Кроме биологических аспектов применения некоторые соединения  $\epsilon$ -АКК (в частности, полифторалкиловые сложные эфиры) могут использоваться как модификаторы поли- $\epsilon$ -капроамида, применяемого в производстве литевых компози-

ций, текстильной и кордной нитей, шовного хирургического материала. В связи с этим, актуальной задачей является разработка методов целенаправленного синтеза сложных эфиров  $\epsilon$ -АКК с различными гидроксилсодержащими соединениями [1].

В качестве перспективного с данной точки зрения гидроксилсодержащего соединения может выступать целлюлоза. Несмотря на то, что способы получения сложных эфиров целлюлозы известны довольно давно, их получение сопряжено рядом трудностей (многостадийность, использование большого числа реагентов в процессе производства и т.д.), что свидетельствует о необходимости разработки более эффективных способов их получения [2].

Ранее проведённые нами исследования свидетельствуют о возможности синтеза разнообразных сложных эфиров целлюлозы из целлюлозосодержащего материала. В качестве целлюлозосодержащего материала может быть использована целлюлоза, а также проэкстрагированная и предгидролизованная древесина лиственных и хвойных пород (лигно-целлюлозный материал – ЛЦМ) [3-5].

Ацилирование целлюлозы и ЛЦМ проведено системой: « $\epsilon$ -аминокапроновая кислота – ТХ – ТФУК» по следующей схеме:



R-целлюлоза или ЛЦМ

В качестве осадителя был использован ацетон, так как при использовании других сред (в частности воды и этилового спирта) наблюдалось частичное растворение полученного продукта.

Как показали результаты химического анализа, при ацилировании ЛЦМ получаются  $\epsilon$ -аминокапролаты целлюлозы с содержанием остаточного лигнина 4-7%.

С целью определения кинетических закономерностей реакции ацилирования проводили расчет констант скоростей реакции. Реакция ацилирования данной системой начинается в гетерогенной среде, а также проходит на поверхности макромолекул целлюлозы и, следовательно, является топохимической, поэтому обработку кинетических данных проводили по уравнению Ерофеева-Колмогорова [6]:

$$\ln[-\ln(1-\alpha)] = \ln k + n \times \ln \tau,$$

где  $\alpha$  – степень превращения гидроксильных групп в сложноэфирные;  $k$  – эмпирический коэффициент, сопоставляемый с константой скорости реакции;  $n$  – эмпирический коэффициент, учитывающий число элементарных стадий при превращении зародыша в активно растущее ядро и число направлений, в которых растут ядра;  $\tau$  – время синтеза.

Степень превращения рассчитывали по формуле:

$$\alpha = \frac{C3}{C3_{\max}},$$

где  $S_3$  – степень замещения по  $\epsilon$ -АКК в  $\epsilon$ -аминокапронатах целлюлозы в момент времени  $\tau$ ;  $S_{3\max}$  – максимальная степень замещения ОН-групп целлюлозы равная 3,00.

В данных условиях реакции наблюдаются линейные зависимости между  $\ln[-\ln(1-\alpha)]$  и  $\ln\tau$  (рисунки 2 и 3), на основании которых определяли константу скорости и  $\ln K$  с применением метода Саковича по уравнению:

$$K = n \cdot k^{1/n},$$

где  $n$  и  $k$  – эмпирические коэффициенты уравнения Ерофеева-Колмогорова;  $K$  – константа скорости реакции,  $\text{с}^{-1}$ .

Термодинамические параметры реакции ацилирования вычисляли на основании уравнения Эйринга при построении графика в координатах

$$\ln \frac{K\hbar}{Tk_b} \text{ от } 1/T.$$

$$\ln \frac{K\hbar}{Tk_b} = \frac{\Delta S^\ddagger}{R} - \frac{\Delta H^\ddagger}{R} \frac{1}{T},$$

где  $K$  – константа скорости,  $\text{с}^{-1}$ ;  $\hbar$  – постоянная Планка,  $6,62 \cdot 10^{-34}$  Дж·с;  $T$  – температура, К;  $k_b$  – постоянная Больцмана,  $1,38 \cdot 10^{-23}$  Дж/К;  $\Delta S^\ddagger$  – энтропия активации, Дж/(моль·К);  $R$  – универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К);  $\Delta H^\ddagger$  – энтальпия активации, кДж/моль.

Для полученных сложных эфиров целлюлозы ( $\epsilon$ -аминокапроновое целлюлозы) выявлен экстремальный характер зависимости степени превращения от температуры синтеза. На рисунке 1 на примере ацилирования ЛЦМ приведены результаты определения степени превращения ацилированного ЛЦМ в расчете на воздушно-сухое сырье (в.с.с.).




Рис. 1 – Зависимость степени превращения от продолжительности и температуры реакции ацилирования ЛЦМ  $\epsilon$ -аминокапроновой кислотой:  
1 – 30 °C; 2 – 35 °C; 3 – 40 °C; 4 – 45 °C; 5 – 50 °C

Из полученных данных следует, что степень превращения возрастает с увеличением температуры синтеза от 30 до 45 °С. Снижение степени превращения при 50 °С может быть связано с разрушением ацилирующего агента, а также с термодеструкцией получаемых сложных эфиров целлюлозы.

На рисунках 2 и 3 представлены результаты обработки экспериментальных данных реакции ацилирования целлюлозы и ЛЦМ по уравнению Ерофеева-Колмогорова.




Рис. 2 – Кинетические анаморфозы реакции ацилирования целлюлозы  $\epsilon$ -аминокапроновой кислотой: 1 – при 30<sup>0</sup>С; 2 – при 35<sup>0</sup>С; 3 – при 40<sup>0</sup>С; 4 – при 45<sup>0</sup>С




Рис. 3 – Кинетические анаморфозы реакции ацилирования ЛЦМ  $\epsilon$ -аминокапроновой кислотой: 1 – при 30<sup>0</sup>С; 2 – при 35<sup>0</sup>С; 3 – при 40<sup>0</sup>С; 4 – при 45<sup>0</sup>С

Рассчитанные константы скоростей реакции ацилирования целлюлозы и ЛЦМ по методу Саковича приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения констант скоростей реакции ацилирования целлюлозосодержащего сырья смесью «ε-аминокапроновая кислота – тионилхлорид – трифторуксусная кислота»

Целлюлозосодержащее сырьё	Константа скорости реакции ацилирования, $10^4 \text{ с}^{-1}$			
	30	35	40	45
целлюлоза	0,017	0,26	0,4	1,2
ЛЦМ	0,0007	0,03	1,8	8,8

Термодинамические параметры активированного комплекса реакции ацилирования целлюлозосодержащих материалов смесью «ε-АКК – тионилхлорид – трифторуксусная кислота» представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Термодинамические параметры активированного комплекса реакции ацилирования целлюлозосодержащих материалов смесью «ε-АКК – тионилхлорид – трифторуксусная кислота»

Целлюлозосодержащее сырьё	Энтальпия активации ( $\Delta H^\ddagger$ ), кДж/моль	Энтропия активации ( $\Delta S^\ddagger$ ), Дж/(моль·К)	Свободная энергия активации ( $\Delta G^\ddagger$ ), кДж/моль
целлюлоза	172,01	218	104,20
ЛЦМ	607,31	1612	101,70

Исходя из данных таблицы 2, следует, природа целлюлозосодержащего сырья не оказывает существенного влияния на свободную энергию активации, т.к. значение  $\Delta G^\ddagger$  в случае ацилирования целлюлозы и ЛЦМ примерно одинаковое. Положительные значения величин  $\Delta H^\ddagger$  и  $\Delta S^\ddagger$  свидетельствуют о быстром достижении переходного состояния активированного комплекса. Относительно низкие значения термодинамических параметров при ацилировании непосредственно целлюлозы, свидетельствуют, о более плотной упаковке и развитой надмолекулярной структуре целлюлозы по сравнению с ЛЦМ.

Синтезированные сложные эфиры целлюлозы с ε-АКК представляют собой волокнистые или пленкообразные материалы (в зависимости от степени замещения), хорошо растворимые в воде и этиловом спирте. Анализ плёнок ε-аминокапроната целлюлозы методом ИК-спектроскопии показал наличие интенсивной полосы в области примерно  $3433 \text{ см}^{-1}$ , что соответствует валентным колебаниям связей N–H в СЭЦ и связей O–H в целлюлозе. Полосы поглощения в области  $1715 \text{ см}^{-1}$ , соответствует валентным колебаниям

карбонильной группы в сложных эфирах целлюлозы. Поглощение в области 2800–2900 см<sup>-1</sup> соответствует валентным колебаниям связей С–Н в ацильном радикале ε-аминокапроноват целлюлозы.

В спектре ЯМР <sup>13</sup>С полученных сложных эфиров целлюлозы зарегистрированы четкие сигналы в области δ=20–180 м.д. Спектр ε-аминокапроната целлюлозы состоит из трех областей: область ядер <sup>13</sup>С метиленовых групп (δ=20–44 м.д.), область ядер углерода пиранозного кольца (δ=58–110 м.д.) и область ядер <sup>13</sup>С карбонильных групп сложного эфира (δ=170–178 м.д.). В спектре ЯМР <sup>13</sup>С ε-аминокапроната целлюлозы, полученного ацилированием ЛЦМ зарегистрированы аналогичные сигналы, при этом интенсивность сигналов в области δ=20–44 м.д. и δ=170–178 м.д. значительно ниже, что связано с более низкой степенью замещения.

Таким образом, путём обработки целлюлозосодержащего сырья смесью «ε-аминокапроновая кислота – тионилхлорид – трифторуксусная кислота», получены сложные эфиры целлюлозы с ε-аминокапроновой кислотой.

1. Косенкова С.А. Исследование закономерностей каталитических реакций ε-капролактама со спиртами. Диссертация канд. хим. наук, Волгоград, 2007.

2. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтетических полимеров. СПб., 1999. – 624 с.

3. Пат. № 2186784 Российская Федерация. Способ получения сложного эфира целлюлозы / Шабалин В.Г., Чемерис М.М., Чемерис Н.А., Гузеев Н.Ю., Саньков Р.В., Коньшин В.В., Опубликовано: 10.08.2002. Бюл. № 22.

4. Пат. № 2282635 Российская Федерация. Способ получения сложного эфира целлюлозы с аминоксусной кислотой / Ермоленко В.Н., Беушев А.А., Коньшин В.В., Чемерис М.М. Опубликовано: 27.08.2006. Бюл. № 24.

5. Князева Н.В., Коньшин В.В., Чемерис Н.А., Чемерис М.М. Изучение условий синтеза сложных эфиров целлюлозы с алифатическими оксикислотами из древесины осины // Журнал прикладной химии. С.-Петербург: «Наука» РАН, 2008. т. 81. – Вып. 6. – С. 1047–1049.

6. Розовский А.Я. Кинетика топохимических реакций. – М.: Химия. – 1974. – 220 с.

## **МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ**

**Протопопов А.В., канд. хим. наук, Клевцова М.В.**

*ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»*

*656038, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Ленина, 46  
E-mail: vadandral@mail.ru*

В настоящее время исследование новых методов синтеза сложных эфиров целлюлозы с различными карбоновыми кислотами непосредственно из древесной массы представляет актуальную задачу как одно из направлений переработки отходов лесоперерабатывающей промышленности. Наиболее исследованными в настоящее время представителями сложных эфиров