## ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

В.И. Ларин<sup>1</sup>, д.х.н., проф., Л.М. Егорова<sup>2</sup>, к.х.н., доц.

1— НИИ химии при Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина 2—Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 61002, Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 25 <a href="mailto:lilyaegorova@ukr.net">lilyaegorova@ukr.net</a>

Медные сплавы (латуни, бериллиевые бронзы) являются технически важными сплавами в машиностроительной, электронной, авиационной и других отраслях промышленности. В связи с этим исследование процессов химического растворения сплавов меди в растворах различного состава имеют очень большое значение в технологиях производства изделий точной механики, оптики, радиоэлектроники и других смежных областях, где необходимо создание тонких и сверхтонких поверхностных структур, технология прецизионного травления, нанесения рисунка, совмещение слоев и др.

Проведено эксперимент по растворению сплава БрБ2 в растворах различного состава при высокой скорости вращения ВДЭ (вращающийся дисковый электрод,  $\omega$ =74 об·с<sup>-1</sup>), что позволяет имитировать гидродинамические условия струйного травления и снять диффузионные ограничения по отведению продуктов растворения медной составляющей в объем раствора. Выбор состава травильных растворов был обусловлен их практическим использованием в процессах травления бериллиевой бронзы.

Полученные результаты показывают, что растворение бериллиевой бронзы в растворах  $FeCl_3$  значительно выше, чем в других электролитах, что связано с высокой окислительной способностью ионов  $Fe^{3+}$ . Поэтому за основной раствор был выбран раствор  $FeCl_3$ . В качестве добавок были выбраны  $KNO_3$ ,  $Fe(NO_3)_3$ ,  $Cu(NO_3)_2$ , и хлоридные добавки вводили в раствор в виде HCl и  $NH_4Cl$ .

Определена селективность растворения компонентов сплава БрБ2 и модификация поверхности сплава при химическом травлении в хлоридных растворах, что представлено в табл.1. Рассчитанные значения коэффициентов селективности бериллия и меди имеют наиболее близкие значения в растворе состава: 0,5 М FeCl<sub>3</sub>.

Таблица 1–Результаты определения содержания ионов меди (II) и бериллия в травильных растворах (время травления бериллиевой бронзы 20 мин.; 25 °C)

содерж	Составы растворов, моль/л		
ионов, г/л	0,5 FeCl <sub>3</sub> + 1,5 KNO <sub>3</sub> + 0,5 HCl	0,5 FeCl <sub>3</sub> + 1,5 KNO <sub>3</sub>	0,5 FeCl <sub>3</sub>
коэффициенты селективности компонентов сплава			
$Z_{ m Be}$	0,6	0,5	0,95
$Z_{\mathrm{Cu}}$	1,7	2,04	1,06

Методом электронно-зондового анализа были исследованы поверхность электродов из сплава БрБ2 после травления, плотных пассивирующих слоев на поверхности электрода не наблюдается.

В качестве травильного раствора, обеспечивающего высокоскоростное, равномерное травление сплава БрБ2 предложен состав -0.5 M FeCl<sub>3</sub>.